

PRIMALIT UV FILTR

- ochranná hydroizolační nátěrová hmota pro střešní konstrukce a polyuretanové pěny -

PRIMALIT UV FILTR (dále **PRIMALIT UVF**) je jednosložková vodou ředitelná nátěrová hmota obsahující jako pojivo čistě akrylátovou disperzi, pigmenty, plniva jemné zrnitosti a aditiva upravující vhodně její vlastnosti. Nanesená hmota po zaschnutí vytvoří elastickou fólii s dokonalou přilnavostí k podkladu.

Použití:

Ochrana stříkaných polyuretanových pěn před UV zářením a atmosférickými vlivy u střešních a obkladových konstrukcí, ochranné a renovační nátěry střech s povrchem na bázi asfaltových pásů.

Vlastnosti:

Hustota:	1,3 – 1,4 g/ml
Obsah netěkavých složek:	60 – 68 %
pH	8,5 – 10

Hmota má velmi dobrou přídržnost k polyuretanovým pěnám a k asfaltovým i silikátovým podkladům. Nátěry se vyznačují vysokou odolností proti působení vody, UV záření, střídání teplot a odolností vůči alkalické hydrolyze. Zachovávají si elastické vlastnosti i při minusových teplotách a mají schopnost přenášet pnutí vzniklé lineárními změnami a překrýt případné trhlinky v podkladu.

Příprava podkladu:

Podklad musí být suchý a zbavený mechanických i mastných nečistot. Podklady z asfaltových pásů a jiné savé podklady se napustí přípravkem PRIMER B.

Pracovní postup:

PRIMALIT UVF se nanáší na podklad pomocí válečků, asfaltérských kartáčů, štětek nebo stříkáním minimálně ve 2 vrstvách v odstupu 24 hodin. Pro náročné aplikace při opravách střešních konstrukcí z asfaltových pásů se doporučuje použít výztuže z mřížkové tkaniny a zvýšit počet nátěrů. Během aplikace a zasychání nátěrů nesmí teplota vzduchu a podkladu poklesnout pod +10°C. Po dobu zasychání nesmí na nátěr působit déšť nebo stékající voda. Hmota je v dodávané konzistenci připravena k přímému použití bez ředění.

Teoretická spotřeba:

Udržovací nátěry 0,3 – 0,5 kg/m², nátěry polyuretanových pěn 0,7 - 1kg/m², u podkladů z asfaltových lepenek s výztuží 1,5 - 2 kg/m².

Barevné odstíny:

Bílá, šedá, červenohnědá a šedozelená odstínu, případně v dalších odstínech dle dohody.

Balení a skladování:

V plastových obalech o hmotnosti 1,5 – 45 kg nebo do pozinkovaných sudů o hmotnosti 200 – 250 kg. Skladuje se v původních obalech při teplotách + 5 až + 25°C na místech chráněných před přímým působením slunečního záření a náhlým střídáním teplot. Skladovatelnost 12 měsíců od data výroby. Barva nesmí zmrznout

Bezpečnost a hygiena:

Nátěrová hmota PRIMALIT UVF není škodlivá ve smyslu platných předpisů. Při práci používejte ochranné pomůcky a dodržujte zásady osobní hygieny. Při aplikaci stříkáním chraňte oči a dýchací orgány. Při potřísnění pokožky omyjte postižená místa vodou a mýdlem, při zasažení očí důkladně vypláchněte čistou vodou a vyhledejte lékařské ošetření.

Likvidace odpadů:

Zbytky barev a znečištěné obaly likvidujte jako nebezpečný odpad v souladu s platnými předpisy.